

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-176049

(43)Date of publication of application : 24.06.2004

(51)Int.Cl. C08F220/28
G03F 7/033
G03F 7/039
H01L 21/027

(21)Application number : 2003-375210

(71)Applicant : JSR CORP

(22)Date of filing : 05.11.2003

(72)Inventor : ISHII HIROYUKI
FUJIWARA KOICHI
YAMAGUCHI CHIYUUSHI
NISHIMURA YUKIO

(30)Priority

Priority number : 2002320697
2002330870

Priority date : 05.11.2002
14.11.2002

Priority country : JP


JP

(54) ACRYLIC COPOLYMER AND RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an acrylic copolymer having a specified structure and a radiation-sensitive resin composition by using this copolymer, which has a high transparency for radiation and is excellent in such basic physical properties of a resist as sensitivity, resolution, dry etching resistance and pattern form, especially excellent as a resist when forming contact holes and line spaces.

SOLUTION: The acrylic copolymer comprises repeating units expressed by formulae (4-1), (4-2) and (4-3). The radiation-sensitive resin composition uses this copolymer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or]

application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-176049

(P2004-176049A)

(43) 公開日 平成16年6月24日(2004.6.24)

(51) Int.Cl.⁷

C08F 220/28

G03F 7/033

G03F 7/039

H01L 21/027

F1

C08F 220/28

G03F 7/033

G03F 7/039 601

H01L 21/30 502R

テーマコード(参考)

2H025

4J100

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号 特願2003-375210 (P2003-375210)
 (22) 出願日 平成15年11月5日(2003.11.5)
 (31) 優先権主張番号 特願2002-320697 (P2002-320697)
 (32) 優先日 平成14年11月5日(2002.11.5)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)
 (31) 優先権主張番号 特願2002-330870 (P2002-330870)
 (32) 優先日 平成14年11月14日(2002.11.14)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

(71) 出願人 000004178
 JSR株式会社
 東京都中央区築地五丁目6番10号
 (74) 代理人 100100251
 弁理士 和気 操
 (72) 発明者 石井 寛之
 東京都中央区築地五丁目6番10号 JSR株式会社内
 (72) 発明者 藤原 考一
 東京都中央区築地五丁目6番10号 JSR株式会社内
 (72) 発明者 山口 宙志
 東京都中央区築地五丁目6番10号 JSR株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 アクリル系共重合体および感放射線性樹脂組成物

(57) 【要約】


【課題】 特定の構造を有するアクリル系共重合体、およびこの共重合体を用いることにより、放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れ、特に、コンタクトホールおよびラインスペース形成時のレジストとして優れる。

【解決手段】 下記式(4-1)、式(4-2)および式(4-3)で表される繰り返し単位を含むアクリル系共重合体およびこの共重合体を用いた感放射線性樹脂組成物。


【化1】



(4-1)



(4-2)




(4-3)

【特許請求の範囲】


【請求項 1】

下記式 (1)、式 (2) および式 (3) で表される繰り返し単位を含むことを特徴とするアクリル系共重合体。


【化 1】



(1)



(2)



(3)

10

(式 (2) において、R は水素原子またはメチル基を表し、R' は相互に独立に水素原子、水酸基、または $-COOR^3$ 基を表し、少なくとも一つの R' が水素原子ではなく、R' が水素原子あるいは炭素数 1 ~ 4 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数 3 ~ 20 の脂環式のアルキル基を表し、式 (3) において、R² は相互に独立に炭素数 4 ~ 20 の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または 1 ~ 4 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を表し、かつ R² の少なくとも 1 つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか 2 つの R² が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 4 ~ 20 の 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りの R² が炭素数 1 ~ 4 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 4 ~ 20 の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を表す。)

20

【請求項 2】

アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であって酸の作用によりアルカリ可溶性となる酸解離性基含有樹脂と、感放射線性酸発生剤とを含有する感放射線性樹脂組成物であって、前記酸解離性基含有樹脂が請求項 1 記載のアクリル系共重合体であることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明はアクリル系共重合体および感放射線性樹脂組成物に関し、特に KrF エキシマレーザーあるいは ArF エキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトン放射線等の X 線、電子線等の荷電粒子線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用できる感放射線性樹脂組成物に関する。

40

【背景技術】

【0002】

集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野においては、より高い集積度を得るために、最近では ArF エキシマレーザー (波長 193 nm)、F₂ エキシマレーザー (波長 157 nm) 等を用いた 200 nm 程度以下のレベルでの微細加工が可能になりソグラフィ技術が必要とされている。このようなエキシマレーザーによる照射に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射により酸を発生する成分である酸発生剤とによる化学増幅効果を利用した化学増幅型感放射線性組成物が数多く提案されている。

例えば、感放射線性樹脂組成物に使用できる重合体として、ラクトン構造を有する (メ 50

タ) アクリレート重合体 (特許文献 1 参照)、特定の構造で表される脂環式基を有しかつその環骨格を構成する炭素原子の 1 個が適当な低級アルキル基で置換された部分を有する脱保護基あるいはその環骨格が他原子を 1 個以上経由してエステル結合している脱保護基を備えた化合物 (特許文献 2 参照)、2-アルキル-2-アダマンチル基、または 1-アダマンタン-1-アルキルアダマンチル基で保護されたアルカリ可溶性を有し、それ自身ではアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂と特定のスルホニウム塩系酸発生剤を含有する化学増幅型ポジ型レジスト組成物 (特許文献 3 参照)。特定の基板密着性脂環式エステルと特定の脂環式骨格を有する酸脱離性のエステルに、第 3 成分として上記 2 成分の中間の極性を持つ特定の脂環式エステルを加えて 3 元共重合させたフォトレジスト用高分子化合物 (特許文献 4 参照)、同じく脂環式骨格を有する特定構造の 3 種の単量体ユニットを特定の割合で含む樹脂 (特許文献 5 参照) 等が知られている。 10

【 0 0 0 3 】

しかしながら、半導体分野において、従来より高い集積度が求められるようになると、レジストである感放射線性樹脂組成物はより優れた解像度が必要とされるようになってきた。解像度を向上させ、形成されるパターン形状をより正確に描画するために、感放射線性樹脂組成物は種々組み合わせて使用されるようになる。例えば、コンタクトホール形成とライン描画とを別々の感放射線性樹脂組成物を使用する場合がある。あるいは製造工程数を少なくするために一つの感放射線性樹脂組成物を使用する場合がある。また、より狭い径のコンタクトホールを形成するために、現像後のポストバークによりコンタクトホールパターンサイズを縮小させるサーマルフロー技術が用いられているが、A r F エキシマレーザー (波長 193 nm)、F₂ エキシマレーザー (波長 157 nm) 等を用いた 200 nm 程度以下で使用される感放射線性樹脂組成物では、サーマルフロー技術に適した感放射線性樹脂組成物がないという問題がある。特に、コンタクトホールがより狭くなり、ラインスペースが狭くなると僅かなエッチング時の荒れが解像度に悪影響を及ぼすという問題がある。 20

【特許文献 1】特許第 3042618 号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献 2】特開平 9-73173 号公報 (段落 [0137])

【特許文献 3】特開 2002-156750 号公報 (段落 [0008])

【特許文献 4】特開 2002-145955 号公報 (段落 [0008] および [0009]) 30

【特許文献 5】特開 2002-201232 号公報 (段落 [0009] および [0010])

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 4 】


本発明は、このような問題に対処するためになされたもので、特定の構造を有するアクリル系共重合体、およびこの共重合体を用いることにより、放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れ、特に、コンタクトホールおよびラインスペース形成に優れる感放射線性樹脂組成物の提供を目的とする。 40

【発明を解決するための手段】


【 0 0 0 5 】

本発明のアクリル系共重合体は、下記式 (1)、式 (2) および式 (3) で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする。


【化2】



(1)



(2)



(3)

10

式(2)において、Rは水素原子またはメチル基を表し、R'は相互に独立に水素原子、水酸基、または-COO R'基を表し、少なくとも一つのR'が水素原子ではなく、R'が水素原子あるいは炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数3~20の脂環式のアルキル基を表し、式(3)において、R'は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を表し、かつR'の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR'が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りのR'が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を表す。

20

【0006】

本発明の感放射線性樹脂組成物は、アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であって酸の作用によりアルカリ可溶性となる酸解離性基含有樹脂と、感放射線性酸発生剤とを含有し、該酸解離性基含有樹脂が上記式(1)、式(2)および式(3)で表される繰り返し単位を含むアクリル系共重合体であることを特徴とする。

【0007】

微細加工を必要とするリソグラフィー技術において、代表的なリソグラフィー工程としてラインアンドスペースおよびコンタクトホール形成工程がある。微細加工が必要になるにつれ、必ずしも両者を同一の感放射線性樹脂組成物でまかなえない状況になってきている。レジストとしての解像性能を追求した場合に、ラインアンドスペースはパターン全体の形状を重視し、コンタクトホールはパターン上部の形状を重視するためであると考えられている。これらの問題を克服するために種々検討した結果、メタアクリル酸系繰り返し単位とアクリル酸系繰り返し単位との両方を含有することにより、ラインアンドスペースおよびコンタクトホール形成において同一の感放射線性樹脂組成物にて良好なパターン形状が得られることが分かり、かつ広いプロセスマージンが得られることを見出した。また、繰り返し単位(3)として、-C(R')₂-を特定の官能基側鎖に選択することで、今後微細化が進んだ場合に問題となる放射線処理後の加熱処理温度依存性も良好となることを見出した。本発明はこのような知見に基づくものである。

30

40

【発明の効果】

【0008】

本発明のアクリル系共重合体を用いた感放射線性樹脂組成物は、活性放射線、特に、ArFエキシマレーザー(波長193nm)に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジストとして、放射線に対する透明性、解像度、感度等が高くかつレジストパターン形状も良好であるレジストとしての基本的性能を有しているだけでなく、第一に、エッチング耐性、エッチングの表面荒れ耐性が極めて高く、第二に、ポストバークによるコンタクトホールサイズの調整をすることが可能である。また、ポストバーク温度変動による線幅変

50


動を少なくできる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

重合体主鎖を形成する式(1)で表される繰り返し単位を生じさせる単量体としては、式(1-1)で表されるメタアクリル酸エステルが挙げられる。

【化3】



10

【0010】

式(2)において、Rは水素原子またはメチル基を表し、R'は相互に独立に水素原子、水酸基、または-COOR'基を表す。ただし、少なくとも一つのR'が水素原子ではない。また、少なくとも一つのR'が水酸基であることが好ましい。

20

-COOR'基におけるR'としては、水素原子あるいは炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数3~20の脂環式のアルキル基を表す。

炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基を例示できる。

炭素数3~20の脂環式のアルキル基としては、-C_nH_{2n-1} (nは3~20の整数)で表されるシクロアルキル基、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が、また、多環型脂環式アルキル基、例えば、ビスシクロ[2.2.1]ヘプチル基、トリシクロ[5.2.1.0^{1,4}]デシル基、テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{2,7}]ドデカニル基、アダマンチル基等、または、直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上でシクロアルキル基または多環型脂環式アルキル基の一部を置換した基等が挙げられる。

30

【0011】

重合体主鎖を形成する式(2)で表される繰り返し単位を生じさせる単量体の中で好ましい単量体を以下に挙げる。

(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3,5-ジヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-5-カルボキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-5-メトキシカルボニルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3,5-ジカルボキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシル-5-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシル-5-メトキシカルボニルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-メトキシカルボニルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3,5-ジメトキシカルボニルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-メトキシカルボニル-5-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-メトキシカルボニル-5-カルボキシアダマンタン-1-イルエステル等が挙げられる。

40

50

【0012】

重合体主鎖を形成する式(2)で表される繰り返し単位を生じさせる単量体の中で特に好適な単量体としては、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3,5-ジヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3,5-ジカルボキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシル-5-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-メトキシカルボニル-5-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル等が挙げられる。

【0013】

式(3)において、 R^1 の炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または少なくとも1つが脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つの R^1 が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体としては、例えばビシクロ[2.2.1]ヘプタン、トリシクロ[5.2.1.0^{1,4}]デカン、テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{1,7}]ドデカン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基；これら脂環族環からなる基を例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*i*-プロピル基、*n*-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、*t*-ブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等が挙げられる。

また、 R^1 の1価または2価の脂環式炭化水素基の誘導体としては、例えば、ヒドロキシル基；カルボキシル基；オキシ基（即ち、=O基）；ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*i*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、*t*-ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基；シアノ基；シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の置換基を1種以上あるいは1個以上有する基が挙げられる。


これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

また、 R^1 の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*i*-プロピル基、*n*-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、*t*-ブチル基等が挙げられる。これらのアルキル基のうち、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*i*-プロピル基が好ましい。

【0014】


2つの R^1 が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成している基の中で好ましい基としては、例えば下記式(3-1)~(3-4)で表される基が挙げられる。なお、各式中の R^1 は、脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成する同一炭素に結合して、該炭素が主鎖あるいは側鎖の酸素に結合している形態を表している。 q および r は0~2の整数を表す。

【化4】



また、各 R^1 が互いに独立に、少なくとも1つの R^1 が1価の炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基形成した場合の好ましい骨格としては、例えば下記式(3-5)~(3-8)で表される基が挙げられる。 q および r は0~2の整数を表す。

【化5】



これら、 R^1 が形成する1価の官能基側鎖としては、例えば以下の基が挙げられる。但し、以下に挙げる例示は、エステル結合の酸素に結合する $-C(R^1)-$ を表したものである。

1-メチル-1-シクロペンチル基、1-エチル-1-シクロペンチル基、1-n-ブ
 ロピル-1-シクロペンチル基、1-i-プロピル-1-シクロペンチル基、1-メチル
 -1-シクロヘキシル基、1-エチル-1-シクロヘキシル基、1-n-ブ
 シクロヘキシル基、1-i-プロピル-1-シクロヘキシル基、2-メチルアダマンタン
 -2-イル基、2-メチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル基、2-エチルチル
 アダマンタン-2-イル基、2-エチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル基、2
 -n-ブ
 アダマンタン-2-イル基、2-n-ブ
 アダマンタン-2-イル基、2-イソプロピルアダマンタン-2-イル基、2-イソプロピル-3
 -ヒドロキシアダマンタン-2-イル基、2-メチルビスクロ[2.2.1]ヘプター2
 -イル基、2-エチルビスクロ[2.2.1]ヘプター2-イル基、8-メチルトリシク
 ロ[5.2.1.0^{1,6}]デカ-8-イル基、8-エチルトリシクロ[5.2.1.0^{1,6}
]デカ-8-イル基、4-メチル-テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{1,7}]ドデカ-
 4-イル基、4-エチル-テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{1,7}]ドデカ-4-イル
 基、1-(ビスクロ[2.2.1]ヘプター2-イル)-1-メチルエチル基、1-(ト
 リシクロ[5.2.1.0^{1,6}]デカ-8-イル)-1-メチルエチル基、1-(テトラ
 シクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{1,7}]デカ-4-イル)-1-メチルエチル基、1-(ア
 ダマンタン-1-イル)-1-メチルエチル基、1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1
 -イル)-1-メチルエチル基、1,1-ジシクロヘキシルエチル基、1,1-ジ(ビス
 クロ[2.2.1]ヘプター2-イル)エチル基、1,1-ジ(トリシクロ[5.2.1.
 0^{1,6}]デカ-8-イル)エチル基、1,1-ジ(テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.
 0^{1,7}]ドデカ-4-イル)エチル基、1,1-ジ(アダマンタン-1-イル)エチル基
 等が挙げられる。

また、上記の中で特に好ましい官能基側鎖 $-C(R^1)-$ としては、1-メチルシクロペ

ンチル基、1-エチル-1-シクロペンチル基、1-メチル-1-シクロヘキシル基、1-エチル-1-シクロヘキシル基が挙げられる。

【0015】

また、重合体主鎖を形成する式(3)で表される繰り返し単位を与える単量体として好適な例を以下に挙げる。

アクリル酸1-メチル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-エチル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-n-プロピル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-i-プロピル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-メチル-1-シクロヘキシルエステル、アクリル酸1-エチル-1-シクロヘキシルエステル、アクリル酸1-n-プロピル-1-シクロヘキシルエステル、アクリル酸1-i-プロピル-1-シクロヘキシルエステル、アクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-メチル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-エチルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-エチル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-n-プロピル-アダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-n-プロピル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-イソプロピルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-イソプロピル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-メチルビスシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イルエステル、アクリル酸2-エチルビスシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イルエステル、アクリル酸8-メチルトリシクロ[5.2.1.0^{3,6}]デカ-8-イルエステル、アクリル酸8-エチルトリシクロ[5.2.1.0^{3,6}]デカ-8-イルエステル、アクリル酸4-メチルトetraシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{3,7}]ドデカ-4-イルエステル、アクリル酸4-エチルトetraシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{3,7}]ドデカ-4-イルエステル、アクリル酸1-(ビスシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イル)-1-メチルエステル、アクリル酸1-(トリシクロ[5.2.1.0^{3,6}]デカ-8-イル)-1-メチルエステル、アクリル酸1-(テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{3,7}]ドデカ-4-イル)-1-メチルエチルエステル、アクリル酸1-(アダマンタン-1-イル)-1-メチルエチルエステル、アクリル酸1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチルエチルエステル、アクリル酸1,1-ジシクロヘキシルエチルエステル、アクリル酸1,1-ジ(ビスシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イル)エチルエステル、アクリル酸1,1-ジ(トリシクロ[5.2.1.0^{3,6}]デカ-8-イル)エチルエステル、アクリル酸1,1-ジ(テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{3,7}]ドデカ-4-イル)エチルエステル、アクリル酸1,1-ジ(アダマンタン-1-イル)エチルエステルが挙げられる。

【0016】

上記重合体主鎖を形成する式(3)で表される繰り返し単位を与える単量体の中で、特に好適な単量体としては、アクリル酸1-メチル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-エチル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-n-プロピル-1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-メチル-1-シクロヘキシルエステル、アクリル酸1-エチル-1-シクロヘキシルエステルが挙げられる。これらは単独でも混合しても使用できる。

【0017】

本発明のアクリル系共重合体は、上記繰り返し単位(1)、繰り返し単位(2)および繰り返し単位(3)以外にさらに他の繰り返し単位を含むことができる。他の繰り返し単位を与える単量体としては、例えば、(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物；メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,2-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,3-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレ

ート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等の多官能性単量体が挙げられる。

【 0 0 1 8 】

本発明のアクリル系共重合体は、上記繰返し単位(1)、繰返し単位(2)および繰返し単位(3)で構成することが好ましく、その配合割合は、全繰返し単位に対して、繰返し単位(1)が20～70モル%、好ましくは30～60モル%；繰返し単位(2)が5～40モル%、好ましくは5～25モル%；繰返し単位(3)が20～50モル%、好ましくは30～45モル%である。

繰返し単位(1)の含有率が20モル%未満では、レジストとしての現像性が悪化する傾向にあり、繰返し単位(1)の含有率が70モル%をこえると解像性の劣化およびレジスト溶媒への溶解性が低下する傾向にある。 10

繰返し単位(2)の含有率が5モル%未満では、レジストとしての解像性が低下する傾向にあり、繰返し単位(2)の含有率が40モル%をこえるとレジストとしての現像性が悪化する傾向にある。

繰返し単位(3)の含有率が20モル%未満では、解像性が低下する傾向にあり、繰返し単位(3)の含有率が50モル%をこえると現像性が悪化する傾向にある。

【 0 0 1 9 】

本発明のアクリル系共重合体は、例えば、各繰返し単位に対応する単量体の混合物を、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中 20
で重合することにより製造できる。

上記重合に使用される溶媒としては、例えば、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類；酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、プロピオン酸メチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等の飽和カルボン酸エステル類；γ-ブチロラクトン等のアルキルラクトン類；2-ブタノン、2-ヘプタノン、メチルイソブチルケトン等のアルキルケトン類；シクロヘキサノン等のシクロアルキルケトン類；2-プロパノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類等が挙げられる。

これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。

また、上記重合における反応温度は、通常、40～120℃、好ましくは50～100 30
℃であり、反応時間は、通常、1～48時間、好ましくは1～24時間である。

【 0 0 2 0 】

本発明のアクリル系共重合体は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないのは当然のことながら、残留単量体やオリゴマー成分が既定値以下、例えばHPLCで0.1重量%等であることが好ましく、それにより、レジストとしての感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等をさらに改善できるだけでなく、液中異物や感度等の経時変化がないレジストが得られる。

アクリル系共重合体の精製法としては、例えば以下の方法が挙げられる。金属等の不純物を除去する方法としては、ゼータ電位フィルターを用いて樹脂溶液中の金属を吸着させる方法や酢酸やスルホン酸等の酸性水溶液で樹脂溶液を洗浄することで金属をキレート状態にして除去する方法等が挙げられる。また、残留単量体やオリゴマー成分を規定値以下に除去する方法としては、水洗や適切な溶媒を組み合わせることにより残留単量体やオリゴマー成分を除去する液々抽出法、特定の分子量以下のもののみを抽出除去する限外口過等の溶液状態での精製方法や、アクリル系共重合体溶液を貧溶媒へ滴下することで重合体を貧溶媒中に凝固させることにより残留単量体等を除去する再沈澱法や別した重合体スラリーを貧溶媒で洗浄する等の固体状態での精製方法がある。また、これらの方法を組み合わせることもできる。上記再沈澱法に用いられる貧溶媒としては、精製するアクリル系共重合体の物性等に左右され一概には例示することはできない。適宜、貧溶媒は選定されるものである。 40

【 0 0 2 1 】

アクリル系共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) によるポリスチレン換算重量平均分子量 (以下、「Mw」という。) は、通常、1,000~300,000、好ましくは2,000~200,000、さらに好ましくは3,000~100,000である。この場合、アクリル系共重合体のMwが1,000未満では、レジストとしての耐熱性が低下する傾向があり、一方300,000をこえると、レジストとしての現像性が低下する傾向がある。

また、アクリル系共重合体のMwとゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) によるポリスチレン換算数平均分子量 (以下、「Mn」という。) との比 (Mw/Mn) は、通常、1~5、好ましくは1~3である。

本発明において、MwおよびMnは東ソー (株) 製GPCカラム (G2000HXL 2本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本) を用い、流量1.0ml/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) により測定した。

【0022】

本発明において、アクリル系共重合体は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。

また、このアクリル系共重合体はアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であるが、酸の作用によりアルカリ可溶性となる。そのため、感放射線性樹脂組成物に用いられる酸解離性基含有樹脂として好適である。

【0023】

上記アクリル系共重合体を酸解離性基含有樹脂として用い、放射線の照射により酸を発生する成分である酸発生剤と組み合わせることにより感放射線性樹脂組成物が得られる。

酸発生剤としては、スルホニウム塩やヨードニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、ジスルホン類やジアゾメタンスルホン類等のスルホン化合物を挙げることができる。

酸発生剤として好ましいものとしては、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2-ビシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2-(3-テトラシクロ[4.4.0.1^{1,4}.1^{2,3}]ドデカニル)-1,1-ジフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムN,N'-ビス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル)イミデート、トリフェニルスルホニウムカンファースルホネート等のトリフェニルスルホニウム塩化合物；

【0024】

4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム2-ビシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム2-(3-テトラシクロ[4.4.0.1^{1,4}.1^{2,3}]ドデカニル)-1,1-ジフルオロエタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムN,N'-ビス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル)イミデート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムカンファースルホネート等の4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物；

【0025】

4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム2-ビシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、4-t-ブチルフェ

10

20

30

40

50

ニルジフェニルスルホニウム 2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,5} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1 , 1 - ジフルオロエタンスルホネート、4 - t - ブチルフェニルジフェニルスルホニウム N , N' - ビス (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニル) イミデート、4 - t - ブチルフェニルジフェニルスルホニウムカンファースルホネート等の 4 - t - ブチルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物 ;

【 0 0 2 6 】

トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウムノナフルオロ - n - ブタンスルホネート、トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウムパーフルオロ - n - オクタンスルホネート、トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウム 2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラフルオロエタンスルホネート、トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウム 2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,5} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1 , 1 - ジフルオロエタンスルホネート、トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウム N , N' - ビス (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニル) イミデート、トリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウムカンファースルホネート等のトリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウム塩化合物 ;

【 0 0 2 7 】

ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロ - n - ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオロ - n - オクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム 2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム 2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,5} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1 , 1 - ジフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム N , N' - ビス (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニル) イミデート、ジフェニルヨードニウムカンファースルホネート等のジフェニルヨードニウム塩化合物 ;

【 0 0 2 8 】

ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムノナフルオロ - n - ブタンスルホネート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムパーフルオロ - n - オクタンスルホネート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウム 2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラフルオロエタンスルホネート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウム 2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,5} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1 , 1 - ジフルオロエタンスルホネート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウム N , N' - ビス (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニル) イミデート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムカンファースルホネート等のビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウム塩化合物 ;

【 0 0 2 9 】

1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ - n - ブタンスルホネート、1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ - n - オクタンスルホネート、1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウム 2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラフルオロエタンスルホネート、1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウム 2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,5} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1 , 1 - ジフルオロエタンスルホネート、1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウム N , N' - ビス (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニル) イミデート、1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート等の 1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル) テトラヒドロチオフェニウム塩化合物 ;

【 0 0 3 0 】

1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ - n - ブタンスルホネート、1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ - n - オクタンスルホネート、1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム 2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタンスルホネート、1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム 2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,6} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1, 1 - ジフルオロエタンスルホネート、1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム N, N' - ビス (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニル) イミデート、1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート等の 1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム塩化合物；

10

【 0 0 3 1 】

N - (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N - (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N - (パーフルオロ - n - オクタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N - (2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N - (2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,6} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1, 1 - ジフルオロエタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N - (カンファースルホニルオキシ) スクシンイミド等のスクシンイミド類化合物；

20

【 0 0 3 2 】

N - (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド、N - (ノナフルオロ - n - ブタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド、N - (パーフルオロ - n - オクタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド、N - (2 - ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 2 - イル - 1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド、N - (2 - (3 - テトラシクロ [4 . 4 . 0 . 1^{2,6} . 1^{7,10}] ドデカニル) - 1, 1 - ジフルオロエタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド、N - (カンファースルホニルオキシ) ビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド等のビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプター 5 - エン - 2, 3 - ジカルボキシイミド類化合物等が挙げられる。

30

これらの中で、さらに好ましくはトリフェニルスルホニウム塩化合物、4 - シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物、4 - t - ブチルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物およびトリ (4 - t - ブチルフェニル) スルホニウム塩化合物である。

【 0 0 3 3 】

本発明において、酸発生剤は、単独でまたは 2 種以上を混合して使用できる。

40

酸発生剤の使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、アクリル系共重合体 100 重量部に対して、通常、0.1 ~ 20 重量部、好ましくは 0.1 ~ 7 重量部である。この場合、酸発生剤の使用量が 0.1 重量部未満では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方 20 重量部をこえると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。

【 0 0 3 4 】

本発明の感放射線性樹脂組成物には、必要に応じて、酸拡散制御剤、酸解離性基を有する脂環族添加剤、酸解離性基を有しない脂環族添加剤、界面活性剤、増感剤等の各種の添加剤を配合できる。

50

上記酸拡散制御剤は、照射により酸発生剤から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非照射領域における好ましくない化学反応を抑制する作用を有する成分である。

このような酸拡散制御剤を配合することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性が向上し、またレジストとしての解像度がさらに向上するとともに、照射から現像処理までの引き置き時間（PED）の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が得られる。

上記酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の照射や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。

【 0 0 3 5 】

このような含窒素有機化合物としては、「3級アミン化合物」、「アミド基含有化合物」、「4級アンモニウムヒドロキシド化合物」、「含窒素複素環化合物」等が挙げられる。

「3級アミン化合物」としては、例えば、トリエチルアミン、トリー n - プロピルアミン、トリー n - ブチルアミン、トリー n - ペンチルアミン、トリー n - ヘキシルアミン、トリー n - ヘプチルアミン、トリー n - オクチルアミン、トリー n - ノニルアミン、トリー n - デシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ（シクロ）アルキルアミン類；アニリン、N - メチルアニリン、N, N - ジメチルアニリン、2 - メチルアニリン、3 - メチルアニリン、4 - メチルアニリン、4 - ニトロアニリン、2, 6 - ジメチルアニリン、2, 6 - ジイソプロピルアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類；トリエタノールアミン、ジエタノールアニンなどのアルカノールアミン類；N, N, N', N' - テトラメチルエチレンジアミン、N, N, N', N' - テトラキス（2 - ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、1, 3 - ビス〔1 - （4 - アミノフェニル） - 1 - メチルエチル〕ベンゼンテトラメチレンジアミン、2, 2 - ビス（4 - アミノフェニル）プロパン、2 - （3 - アミノフェニル） - 2 - （4 - アミノフェニル）プロパン、2 - （4 - アミノフェニル） - 2 - （3 - ヒドロキシフェニル）プロパン、2 - （4 - アミノフェニル） - 2 - （4 - ヒドロキシフェニル）プロパン、1, 4 - ビス〔1 - （4 - アミノフェニル） - 1 - メチルエチル〕ベンゼン、1, 3 - ビス〔1 - （4 - アミノフェニル） - 1 - メチルエチル〕ベンゼン、ビス（2 - ジメチルアミノエチル）エーテル、ビス（2 - ジエチルアミノエチル）エーテル等が挙げられる。

【 0 0 3 6 】

「アミド基含有化合物」としては、例えば、N - t - ブトキシカルボニルジ - n - オクチルアミン、N - t - ブトキシカルボニルジ - n - ノニルアミン、N - t - ブトキシカルボニルジ - n - デシルアミン、N - t - ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン、N - t - ブトキシカルボニル - 1 - アダマンチルアミン、N - t - ブトキシカルボニル - N - メチル - 1 - アダマンチルアミン、N, N - ジ - t - ブトキシカルボニル - 1 - アダマンチルアミン、N, N - ジ - t - ブトキシカルボニル - N - メチル - 1 - アダマンチルアミン、N - t - ブトキシカルボニル - 4, 4' - ジアミノジフェニルメタン、N, N' - ジ - t - ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N', N' - テトラ - t - ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N, N' - ジ - t - ブトキシカルボニル - 1, 7 - ジアミノヘプタン、N, N' - ジ - t - ブトキシカルボニル - 1, 8 - ジアミノオクタン、N, N' - ジ - t - ブトキシカルボニル - 1, 9 - ジアミノノナン、N, N' - ジ - t - ブトキシカルボニル - 1, 10 - ジアミノデカン、N, N' - ジ - t - ブトキシカルボニル - 4, 4' - ジアミノジフェニルメタン、N - t - ブトキシカルボニルベンズイミダゾール、N - t - ブトキシカルボニル - 2 - メチルベンズイミダゾール、N - t - ブトキシカルボニル - 2 - フェニルベンズイミダゾール等のN - t - ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物のほか、ホルムアミド、N - メチルホルムアミド、N, N - ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N - メチルアセトアミド、N, N - ジメチルアセトアミド、プロピオンアミ

ド、ベンズアミド、ピロリドン、N-メチルピロリドン等が挙げられる。

【 0 0 3 7 】

「4級アンモニウムヒドロキシド化合物」としては、例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ-n-プロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラ-n-ブチルアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。

「含窒素複素環化合物」としては、例えば、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール、ベンズイミダゾール、2-フェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類；ピリジン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチルピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジン、2-メチル-4-フェニルピリジン、ニコチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4-ヒドロキシキノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のピリジン類；ピペラジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、3-ピペリジノ-1, 2-プロパンジオール、モルホリン、4-メチルモルホリン、1, 4-ジメチルピペラジン、1, 4-ジアザビシクロ[2. 2. 2]オクタン等が挙げられる。

【 0 0 3 8 】

上記含窒素複素環化合物のうち、3級アミン化合物、アミド基含有化合物、含窒素複素環化合物が好ましく、また、アミド基含有化合物の中ではN-tert-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物が好ましく、含窒素複素環化合物の中ではイミダゾール類が好ましい。

【 0 0 3 9 】

上記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。酸拡散制御剤の配合量は、アクリル系共重合体100重量部に対して、通常、15重量部以下、好ましくは10重量部以下、さらに好ましくは0.001~5重量部である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が15重量部をこえると、レジストとしての感度および放射線照射部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸拡散制御剤の配合量が0.001重量部未満であると、プロセス条件によってはレジストとしてのパターン形状や寸法忠実度が低下するおそれがある。

【 0 0 4 0 】

また、酸解離性基を有する脂環族添加剤、または酸解離性基を有しない脂環族添加剤は、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等をさらに改善する作用を示す成分である。

このような脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカルボン酸tert-ブチル、1-アダマンタンカルボン酸tert-ブトキシカルボニルメチル、1-アダマンタンカルボン酸αブチロラクトンエステル、1, 3-アダマンタンジカルボン酸ジ-tert-ブチル、1-アダマンタン酢酸tert-ブチル、1-アダマンタン酢酸tert-ブトキシカルボニルメチル、1, 3-アダマンタンジ酢酸ジ-tert-ブチル、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(アダマンチルカルボニルオキシ)ヘキサン等のアダマンタン誘導体類；デオキシコール酸tert-ブチル、デオキシコール酸tert-ブトキシカルボニルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオキシコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸3-オキシシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエステル等のデオキシコール酸エステル類；リトコール酸tert-ブチル、リトコール酸tert-ブトキシカルボニルメチル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3-オキシシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコール酸エステル類；アジピン酸ジメチル、アジピン酸ジエチル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸ジ-n-ブチル、アジピン酸ジtert-ブチル等のアルキルカルボン酸エステル類等が挙げられる。

これらの脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。脂環族添加剤の配合量は、アクリル系共重合体100重量部に対して、通常、50重量部以下、好ましくは30重量部以下である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が50重量部をこえると、

レジストとしての耐熱性が低下する傾向がある。

【 0 0 4 1 】

また、上記界面活性剤は、塗布性、ストリーション、現像性等を改良する作用を示す成分である。

このような界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレン n -オクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン n -ノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下商品名で、K P 3 4 1 (信越化学工業 (株) 製)、ポリフロー No. 7 5, 同 No. 9 5 (共栄社化学 (株) 製)、エフトップ E F 3 0 1, 同 E F 3 0 3, 同 E F 3 5 2 (トーケムプロダクツ (株) 製)、メガファックス F 1 7 1, 同 F 1 7 3 (大日本インキ化学工業 (株) 製)、フロラード F C 4 3 0, 同 F C 4 3 1 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガード A G 7 1 0, サーフロン S - 3 8 2, 同 S C - 1 0 1, 同 S C - 1 0 2, 同 S C - 1 0 3, 同 S C - 1 0 4, 同 S C - 1 0 5, 同 S C - 1 0 6 (旭硝子 (株) 製) 等が挙げられる。

これらの界面活性剤は、単独でまたは 2 種以上を混合して使用できる。界面活性剤の配合量は、アクリル系共重合体 1 0 0 重量部に対して、通常、2 重量部以下である。

【 0 0 4 2 】

また、上記増感剤は、放射線のエネルギーを吸収して、そのエネルギーを酸発生剤に伝達し、それにより酸の生成量を増加する作用を示すもので、感放射線性樹脂組成物のみか

けの感度を向上させる効果を有する。

このような増感剤としては、例えば、カルバゾール類、ベンゾフェノン類、ローズベンガル類、アントラセン類、フェノール類等が挙げられる。

これらの増感剤は、単独でまたは 2 種以上を混合して使用できる。増感剤の配合量は、アクリル系共重合体 1 0 0 重量部に対して、好ましくは 5 0 重量部以下である。

さらに、上記以外の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等が挙げられる。

【 0 0 4 3 】

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際して、全固形分濃度が、通常、3 ~ 5 0 重量%、好ましくは 5 ~ 2 5 重量%となるように、アクリル系共重合体および酸発生剤等を溶剤に溶解したのち、例えば孔径 2 0 0 n m 程度のフィルターでろ過し組成物溶液として調製される。

上記組成物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-ペンタノン、2-ヘキサノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状もしくは分岐状のケトン類；シクロペンタノン、シクロヘキサノン等の環状のケトン類；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類；2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル等の2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類；3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、

【 0 0 4 4 】

エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸 n -ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、 N -メチルピロリドン、 γ -ブチロラクトン等が挙げられる。

【 0 0 4 5 】

これらの溶剤は、単独でまたは 2 種以上を混合して使用できるが、プロピレングリコー

ルモノメチルエーテルアセテート、2-ヘプタノン、シクロヘキサノン、γ-ブチロラクトン、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチルから選ばれる少なくとも1種を含有することが好ましい。

【0046】

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジストとして有用である。特にコンタクトホールを形成するためのレジストとして有用である。

化学増幅型レジストにおいては、放射線照射により酸発生剤から発生した酸の作用によって、樹脂中の酸解離性基が解離して、カルボキシル基を生じ、その結果、レジストの照射部のアルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該照射部がアルカリ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。

本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを形成する際には、組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板上に塗布することにより、レジスト被膜を形成し、場合により予め加熱処理（以下、「P B」という。）を行なったのち、所定のレジストパターンを形成するように該レジスト被膜に照射する。その際に使用される放射線としては、例えば、紫外線、Kr Fエキシマレーザー（波長248 nm）、Ar Fエキシマレーザー（波長193 nm）、F₂エキシマレーザー（波長157 nm）、EUV（極紫外線、波長13 nm等）等の遠紫外線、電子線等の荷電粒子線、シンクロトロン放射線等のX線等を適宜選択して使用できるが、これらのうち遠紫外線、電子線が好ましい。また、照射量等の照射条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成、各添加剤の種類等に
10
20

本発明においては、高精度の微細パターンを安定して形成するために、照射後に加熱処理（以下、「P E B」という。）を行なうことが好ましい。このP E Bにより、樹脂（A）中の酸解離性有機基の解離反応が円滑に進行する。P E Bの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、30～200℃、好ましくは50～170℃である。

本発明の感放射線性樹脂組成物は、P E B、現像後さらにポストバークすることにより、コンタクトホールパターンサイズを精度良く縮小させることができる。

【0047】

本発明においては、感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12452号公報等の開示されているように、使用される基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成しておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、例えば特開平5-188598号公報等開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技術を併用することもできる。
30

次いで、照射されたレジスト被膜をアルカリ現像液を用いて現像することにより、所定のレジストパターンを形成する。

上記アルカリ現像液としては、例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドを溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。

上記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が10重量%をこえると、非照射部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。
40


また、上記アルカリ性水溶液には、界面活性剤等を適量添加することもできる。なお、アルカリ現像液で現像したのちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。

【実施例】


【0048】

実施例1


【化 6】



(4-1)



(4-2)



(4-3)

10

化合物 (4-1) 55.00 g (50 モル%)、化合物 (4-2) 11.70 g (10 モル%)、化合物 (4-3) 33.31 g (40 モル%) を 2-ブタノン 200 g に溶解し、さらにジメチルアゾビスイソブチレート 4.56 g を投入した単量体溶液を準備し、100 g の 2-ブタノン を投入した 1000 ml の三口フラスコを 30 分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら 80℃ に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて 4 時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を 6 時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより 30℃ 以下に冷却し、2-プロパノール / n-ヘプタン = 1 / 2 の混合溶媒 2000 g へ投入し、析出した白色粉末をろ別する。ろ別された白色粉末を 2 度 2-プロパノール / n-ヘプタン = 1 / 2 の混合溶媒 400 g にてスラリー上で洗浄した後、ろ別し、50℃ にて 17 時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た (72 g、収率 72%)。この重合体は Mw が 8500 であり、化合物 (4-1)、化合物 (4-2)、化合物 (4-3) で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が ¹³C NMR で測定した結果、53.7 : 11.1 : 35.2 (モル%) の共重合体であった。この共重合体をアクリル系共重合体 (A-1) とする。


20

【0049】


実施例 2

【化 7】


30



(5-1)



(5-2)



(5-3)

40

化合物 (5-1) 54.57 g (50 モル%)、化合物 (5-2) 12.39 g (10 モル%)、化合物 (5-3) 33.04 g (40 モル%) を 2-ブタノン 200 g に溶解し、さらにジメチルアゾビスイソブチレート 4.52 g を投入した単量体溶液を準備し、100 g の 2-ブタノン を投入した 1000 ml の三口フラスコを 30 分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら 80℃ に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて 4 時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を

50


6 時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより 30℃以下に冷却し、2-プロパノール／n-ヘプタン＝1／2の混合溶媒 2000 g へ投入し、析出した白色粉末をろ別する。ろ別された白色粉末を 2 度 2-プロパノール／n-ヘプタン＝1／2の混合溶媒 400 g にてスラリー上で洗浄した後、ろ別し、50℃にて 17 時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た（69 g、収率 69％）。この重合体は Mw が 8900 であり、化合物（5-1）、化合物（5-2）、化合物（5-3）で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が¹³C NMR で測定した結果、53.3：10.8：35.9（モル％）の共重合体であった。この共重合体をアクリル系共重合体（A-2）とする。

【0050】

実施例 3

【化 8】

10



20

化合物（6-1）55.38 g（50モル％）、化合物（6-2）11.08 g（10モル％）、化合物（6-3）33.54 g（40モル％）を 2-ブタノン 200 g に溶解し、さらにジメチルアゾビスイソブチレート 4.59 g を投入した単量体溶液を準備し、100 g の 2-ブタノンを投入した 1000 ml の三口フラスコを 30 分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら 80℃に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて 4 時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を 6 時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより 30℃以下に冷却し、2-プロパノール／n-ヘプタン＝1／2の混合溶媒 2000 g へ投入し、析出した白色粉末をろ別する。ろ別された白色粉末を 2 度 2-プロパノール／n-ヘプタン＝1／2の混合溶媒 400 g にてスラリー上で洗浄した後、ろ別し、50℃にて 17 時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た（65 g、収率 65％）。この重合体は Mw が 8200 であり、化合物（6-1）、化合物（6-2）、化合物（6-3）で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が¹³C NMR で測定した結果、53.6：11.0：35.4（モル％）の共重合体であった。この共重合体をアクリル系共重合体（A-3）とする。


30

【0051】


比較例 1

40


【化 9】



(7-1)



(7-2)



(7-3)

10

化合物 (7-1) 23.97 g (25 モル%)、化合物 (7-2) 50.55 g (50 モル%)、化合物 (7-3) 25.49 g (25 モル%) とを 2-ブタノン 200 g に溶解し、更にジメチルアソビスイソブチレート 3.97 g を投入した単量体溶液を準備し、100 g の 2-ブタノン を投入した 1000 ml の三口フラスコを 30 分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら 80℃ に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて 3 時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を 5 時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより 30℃ 以下に冷却し、2000 g のメタノールへ投入し、析出した白色粉末をろ別する。ろ別された白色粉末を 2 度 400 g のメタノールにてスラリー上で洗浄した後、ろ別し、50℃ にて 17 時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た (74 g、収率 74%)。この重合体は Mw が 9800 であり、化合物 (7-1)、化合物 (7-2)、化合物 (7-3) で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が ¹³C NMR で測定した結果、29.2 : 45.2 : 25.6 (モル%) の共重合体であった。この共重合体をメタアクリル系共重合体 (A-4) とする。

20

【0052】

実施例 4～実施例 10、比較例 2～比較例 3

30

実施例 1～実施例 3、および比較例 1 で得られた各重合体と、以下に示す酸発生剤と、他の成分とを表 1 に示す割合で配合して各感放射線性樹脂組成物溶液を得た。得られた感放射線性樹脂組成物溶液について各種評価を行なった。評価結果を表 2 に示す。

酸発生剤 (B)

(B-1) : トリフェニルスルホニウム・ノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

(B-2) : トリフェニルスルホニウム 2-ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート

酸拡散制御剤 (C)

(C-1) : トリエタノールアミン

(C-2) : 2-フェニルベンズイミダゾール

(C-3) : 2,6-ジイソプロピルアニリン

40

溶剤 (D)

(D-1) : プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

(D-2) : シクロヘキサノン

(D-3) : γ-ブチロラクトン

【0053】

評価方法

(1) 感度 1 :

実施例 4～6 および比較例 2 に関して、ArF 光源にて露光を行なう場合、ウェハー表面に膜厚 78 nm の ARC 29 (Brewer Science) 社製) 膜を形成した

50

シリコンウエハー（ARC29）を用い、各組成物溶液を、基板上にスピコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成した膜厚340nmのレジスト被膜に、ニコン社製ArFエキシマレーザー露光装置（開口数0.55）を用い、マスクパターンを介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行なったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅160nmのライン・アンド・スペースパターン（1L1S）を1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を「感度1」とした。

（2）解像度1：

上記最適露光量で解像される最小のライン・アンド・スペースパターンの寸法を「解像度1」とした。

（3）感度2：

実施例4～6および比較例2に関して、ArF光源にて露光を行なう場合、ウエハー表面に膜厚78nmのARC29（（Brewer Science）社製）膜を形成したシリコンウエハー（ARC29）を用い、各組成物溶液を、基板上にスピコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成した膜厚340nmのレジスト被膜に、ニコン社製ArFエキシマレーザー露光装置（開口数0.55）を用い、マスクパターン（6%ハーフトーンマスクを使用）を介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行なったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、マスクにおいて直径200nmのコンタクトホールパターン（1H1S）が直径160nmのサイズになるような露光量（マスクバイアス：-40nm）を最適露光量とし、この最適露光量を「感度2」とした。

（4）解像度2：

上記最適露光量で解像される最小のコンタクトホールパターンの寸法を「解像度2」とした。

（5）感度3：

実施例7～10および比較例3に関して、ウエハー表面に77nmのARC29A（日産化学社製）膜を形成した基板を用い、組成物を基板上にスピコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成した膜厚200nmのレジスト被膜に、ニコン社製フルフィールド縮小投影露光装置S306C（開口数0.75）を用い、マスクパターン（6%ハーフトーンマスクを使用）を介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行なった後、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で40秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型レジストパターンを形成した。このとき、マスク寸法直径120nmのホールサイズでピッチ220nmのマスクパターンを介して形成したホールパターンが、直径100nmのホールパターンで形成される露光量を最適露光量とし、この最適露光量を「感度3」とした。

（6）感度4およびフロー温度：

実施例7～10および比較例3に関して、ウエハー表面に77nmのARC29A（日産化学社製）膜を形成した基板を用い、組成物を基板上にスピコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成した膜厚200nmのレジスト被膜に、ニコン社製フルフィールド縮小投影露光装置S306C（開口数0.75）を用い、マスクパターン（6%ハーフトーンマスクを使用）を介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行なった後、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で40秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型レジストパターンを形成した。この作成したウエハーを更に、140～180℃の範囲で90秒間のポストバークを実施した。このとき、マスク寸法直径120nmのホールサイズでピッチ220nm、および、ピッチ840nmのマスクパターンを介して形成したホールパターンが、共に、直径100nmのホールパターンで形成される露光量を最適露光量とし、この最適露光量を「感度4」とした。また、このときのポストバークの温度を最適リフロー

温度とし、この最適リフロー温度を「フロー温度」とした。

(7) フロー速度 1 およびフロー速度 2 :

実施例 7 ~ 10 および比較例 3 に関して、上記フロー温度に対して、前後 10℃ の範囲で同様の「感度 4」におけるホールパターン直径を測定し、以下の式によりフロー速度を算出した。

$$\text{フロー速度 (nm/℃)} = (A - B) / 20℃$$

ここで、A は「フロー温度」より 10℃ 高い温度でのホールパターン寸法 (nm) であり、B は「フロー温度」より 10℃ 低い温度でのホールパターン寸法 (nm) である。

ピッチ 220 nm に対するフロー速度を「フロー速度 1」とし、ピッチ 840 nm に対するフロー速度を「フロー速度 2」とした。

10

(8) 放射線透過率 :

実施例 4 ~ 6 および比較例 2 に関して、組成物溶液を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、表 2 に示した温度条件に保持したホットプレート上で表 2 に示した条件の間 P/B を行なって形成した膜厚 340 nm のレジスト被膜について、波長 193 nm における吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

(9) PEB 温度依存性 1 :

実施例 4 ~ 6 および比較例 2 に関して、表 2 の温度条件で感度 1 において 160 nm のライン・アンド・スペースを解像する場合、その表 2 の PEB 温度を +2℃ および -2℃ 変化させた場合の線幅変動の平均値を D1 とする。その場合の D1 が 10 nm/℃ 以上の場合を不良とし、それ未満の場合を良好とした。

20

(10) PEB 温度依存性 2 :

実施例 7 ~ 10 および比較例 3 に関して、表 2 の温度条件で感度 3 において直径 120 nm のホールパターンを形成する際に、その表 2 の PEB 温度を +2℃ 及び -2℃ 変化させた場合の線幅変動の平均値を D2 とする。その場合の D2 が 10 nm/℃ 以上の場合を不良とし、それ未満の場合を良好とした。

【表 1】

	実施例							比較例	
	4	5	6	7	8	9	10	2	3
樹脂(重量部)									
A-1	100	-	-	100	100	-	-	-	-
A-2	-	100	-	-	-	100	-	-	-
A-3	-	-	100	-	-	-	100	-	-
A-4	-	-	-	-	-	-	-	100	100
酸発生剤(重量部)									
B-1	2.0	2.0	2.0	2.5	1.25	2.5	2.5	2.0	2.0
B-2	-	-	-	-	1.195	-	-	-	-
酸拡散制御剤(重量部)									
C-1	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.25
C-2	-	-	-	0.181	0.242	0.181	0.250	-	-
C-3	-	-	-	0.055	-	0.055	-	-	-
溶剤(重量部)									
D-1	600	600	600	850	850	850	850	450	650
D-2	-	-	-	-	-	-	-	150	230
D-3	-	-	-	30	30	30	30	-	-

30

40

【表 2】

	実施例							比較例	
	4	5	6	7	8	9	10	2	3
製膜条件									
膜厚 (nm)	340	340	340	200	200	200	200	340	200
PB									
温度 (°C)	100	100	100	130	130	130	130	130	130
時間 (秒)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PEB									
温度 (°C)	100	100	100	110	110	110	110	130	130
時間 (秒)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
特性評価									
透過率 (%)	70	69	70	-	-	-	-	69	-
感度 1 (J/m ²)	243	253	248	-	-	-	-	292	-
感度 2 (J/m ²)	452	472	480	-	-	-	-	522	-
解像度 1 (nm)	140	140	140	-	-	-	-	150	-
解像度 2 (nm)	150	150	160	-	-	-	-	160	-
感度 3 (J/m ²)	-	-	-	384	372	381	321	-	解像せず
感度 4 (J/m ²)	-	-	-	430	473	429	403	-	フローせず
フロー温度 (°C)	-	-	-	174	174	175	163	-	フローせず
フロー速度 1 (nm/°C)	-	-	-	-6.15	-6.17	-6.10	-5.23	-	フローせず
フロー速度 2 (nm/°C)	-	-	-	-6.35	-6.39	-6.36	-5.93	-	フローせず
PEB温度依存性 1	良好	良好	良好	-	-	-	-	-	-
PEB温度依存性 2	-	-	-	良好	良好	良好	良好	不良	不良

10

【産業上の利用可能性】

【0054】

本発明のアクリル系共重合体を用いた感放射線性樹脂組成物は、エッチング耐性、エッチングの表面荒れ耐性が極めて高く、ポストバークによるコンタクトホールサイズの調整できるとともに、ポストバーク温度変動による線幅変動を少なくできるので、今後さらに微細化が進むと予想される半導体デバイスの製造に極めて好適に使用できる。

フロントページの続き

(72)発明者 西村 幸生

東京都中央区築地五丁目6番10号 JSR株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10
BG00 CB14 CB41 CB45 FA17

4J100 AL08P AL08Q AL08R BA03Q BA03R BA11P BA16R BA20R BC03Q BC04Q
BC07Q BC08Q BC09Q BC09R BC53P CA05 JA38

【要約の続き】

【選択図】 無